CERAPOL EKSPERT Sp. z o.o
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa

Zakład produkcyjny Kominy,
ul. Orla 2, 87-300 Brodnica

ZTM-71 TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY TAKŻE DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO



ZASTOSOWANIE

Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach wykonanych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonu komórkowego, betonowych i innych. Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem, na którym stosuje się ZTM-71, musi być oczyszczone z wszelkich zabrudzeń zmniejszających przyczepność np. kurz, brud, wszelkiego rodzaju tłuszcze, wosk, stare odpadające powłoki wapienne, resztki starych farb emulsyjnych lub olejnych. Podłoża chłonne należy przed tynkowaniem zagruntować. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.

Na podłożach przewidzianych do wykonywania tynków każdorazowo wykonać warstwę z obrzutki cementowej na całej przygotowanej do tynkowania powierzchni. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej, a następnie narzucić obrzutkę cementową.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim, wsypując suchą mieszankę z worków lub z silosów. W przypadku nakładania ręcznego przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcjach 0,20l wody na 1 kg tynku (5 l na worek 25 kg), a następnie ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.

SPOSÓB UŻYCIA

Warunki przechowywania prac: stosować w temperaturach od +5^{O}C do +25^{O}C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się. Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię warstwą 5-25 mm, wyrównać łatą i pozostawić do wstępnego związania. Odpowiednio stwardniały tynk należy zatrzeć stosując narzędzia odpowiednie (paca z tworzywa

CERAPOL EKSPERT Sp. z o.o
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa

Zakład produkcyjny Kominy,
ul. Orla 2, 87-300 Brodnica

sztucznego, filcowa, styropianowa, gąbka itp.) do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Zaleca się utrzymywanie tynku przez kilka dni w podwyższonej wilgotności, a następnie łagodną wentylację bez przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się ok. 1,2 kg na 1 m^2 przy grubości warstwy 1 mm.

BEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przechowywać w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Tak przechowywany towar przydatny do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

worki papierowe 25 kg/paleta – 40 szt.

KOLOR

Szary

DOKUMENTACJA

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1
Deklaracja właściwości użytkowych 1/2015/ZTM-71

Informacje zawarte w karcie technicznej stanowią opis i zastosowanie produktu. Należy je traktować jako ogólne podstawowe wytyczne i zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Warszawa, 02.10.2017

CERAPOL EKSPERT Sp. z o.o
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa

Zakład produkcyjny Kominy,
ul. Orla 2, 87-300 Brodnica

CE

17

Cerapol Ekspert Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa
Zakład Produkcyjny
ul. Orla 2,Kominy, 87-300 Brodnica

Deklaracja właściwości użytkowych 1/2015/ZTM-71
ZTM-71

PN-EN 998-1

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy	> 1300 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie	od CSI do CS IV
Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia	≥0,8±0,05 FP:B
Reakcja na ogień	A1

CERAPOL EKSPERT Sp. z o.o
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa

Zakład produkcyjny Kominy,
ul. Orla 2, 87-300 Brodnica